



# 臻 自修复无添加弹韧防水涂料

自主修复专利技术 弹韧抗裂 耐水耐热

## 产品简介

东方雨虹以臻爱家人之名，匠心研造臻 自修复无添加弹韧防水涂料。该产品采用东方雨虹自主修复专利技术，以高环保改性聚合物乳液复合优质水泥及多种功能助剂制备而成，在配方设计和生产过程中无人添加甲醛、苯系物和 VOC，是一款双组分功能型水性防水涂料。该产品含自修复因子，能够在水的作用通过溶胀粘连以及乳液中的化学基团与水泥水化产物反应修复防水涂膜出现的微小裂纹，实现如芦荟般自愈效果。防水涂膜具有弹韧抗裂特性，耐水耐热，特别适用于新房和地暖房的防水处理。

## 执行标准

GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》 JS I 型

## 配比及用量

液料：粉料=10:8（重量比）；  
1mm 厚的涂膜约需涂料 2.0-2.2kg/m<sup>2</sup>，实际用量视基层平整度、所

## 应用范围

- 新生儿生活空间、结构变形较大的室内建筑如新建厨卫间墙地面防水处理；
- 地暖房间、半封闭阳台的防水处理。

## 基层处理及要求

- 基层应平整、坚实、干燥，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动物等缺陷；
- 在防水施工前，基层建议使用雨虹加固剂打底，加固基层的浮灰浮砂，封闭基层吸水性；
- 对管线开槽部位以及孔洞裂缝，建议使用雨虹堵漏宝进行抹平修补处理。

## 施工工艺

- 配料：一袋液料配一袋粉料，先将液料倒入搅拌桶中，在搅拌的同时缓缓加入粉料，用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块；
- 细部节点处理：在大面涂刷前，需对地漏、阴阳角、管根等易漏水部位使用雨虹堵漏宝进行抹弧强化处理（直径为 20mm 左右，以不影响后期贴砖为准），然后使用防水涂料进行节点涂刷和网格布铺贴；
- 大面涂刷：防水涂膜应涂刷两至三遍，每遍涂膜干燥后方可进行下道工序，时间间隔 3~6 小时（以用手按压不粘手为准），低温或潮湿环境下应适当延长干燥时间。防水涂膜厚度宜为 1.5-2.0mm，施工时宜采用“十”字交叉涂刷的方式；
- 养护及闭水试验：防水涂膜完全干燥后应进行适当养护，养护时间不低于 48 小时。养护后方可进行闭水试验，闭水时长以 24 小时为宜，不宜超过 48 小时。验收合格后，按设计要求进行保护隔离层施工。



# 臻 自修复无添加弹韧防水涂料

自主修复专利技术 弹韧抗裂 耐水耐热

需防水层厚度而定。

## 涂膜颜色

蓝色

## 包装规格

18kg/桶



## 运输及贮存

- 存放于阴凉干燥处,低于 5°C时应采取保温措施; ; 在 5°C~35°C正常运输条件下,未启封产品保质期为 12 个月;
- 本产品为非易燃易爆材料,可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻,避免挤压、碰撞,保持包装完好无损。

## 注意事项

- 施工时气温应在 5°C~35°C之间,大风或雨雪天气,室外禁止施工;
- 配制好的涂料应在 1 小时内使用完毕,涂刷过程中严禁再次加水;
- 配料过程中严禁加水或添加任何其他材料;
- 开封后未使用完的液料或粉料,应密封贮存;
- 施工过程中注意保护防水涂膜不受破坏;
- 防水层上铺贴瓷砖时建议使用雨虹瓷砖胶;
- 本品不能直接外露使用,施工养护完后需要做保护层或饰面层覆盖;
- 本品含有水泥等碱性物质,可能会引起皮肤过敏,使用时应做好防护措施;
- 如触及眼睛,应立即用清水冲洗,如有任何不适反应,应马上就医。

## 生产日期和编号

见合格证

## 声明

施工请按照说明书的指示进行,本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。